
難燃グレード

バージン材の難燃グレードだけでなく再生材を活用した難燃グレード

高六商事株式会社

バージン材のみの難燃グレードから、**再生材リッチ**の難燃グレードまでご案内可能

	P001-NFS	TR-P4FR01	RABS-NFS8	TR-S4FR01
MFR	20	25	72	19
比重	1.01	1.01	1.26	1.22
引張降伏応力	26	25	44	27*
引張伸び	75	16	16	27*
曲げ強度	38	35	68	47*
曲げ弾性率	1540	1326	2384	2430*
シャルピー 衝撃強度	6.8	5.5	5.3	4.7*
荷重たわみ温度	91	89	69	-
備考	バージンPP	再生PP 使用	再生ABS 使用	再生PS 使用
難燃性 UL-94	V-0 0.75mm	V-0相当 1.5mm	V-0相当 1.5mm	V-0相当 1.5mm

お問い合わせ



高六商事株式会社 <http://www.takaroku.jp>

ご不明点及び詳細データにつきましては、
担当営業または開発担当者まで
お問い合わせください

Youtube

<https://www.youtube.com/watch?v=4HBY5Rx8gBc>

当資料内での実験データは、当社試験法または特定条件下での得られた測定値の代表例です。

仕様・外観は、製品改良などの理由により、変更する場合があります。

性能に関しましては、保証するものではありません。貴社にてご評価の程、よろしく願いいたします。