
難燃グレード

バージン材の難燃グレードだけでなく再生材を活用した難燃グレード

株式会社タカロク

バージン材のみの難燃グレードから、**再生材リッチ**の難燃グレードまでご案内可能

	P001-NFS	TR-P4FR01	RABS-NFS8	TR-S4FR01
MFR	20	25	72	19
比重	1.01	1.01	1.26	1.22
引張降伏応力	26	25	44	27※
引張伸び	75	16	16	27※
曲げ強度	38	35	68	47※
曲げ弾性率	1540	1326	2384	2430※
シャルピー 衝撃強度	6.8	5.5	5.3	4.7※
荷重たわみ温度	91	89	69	-
備考	バージンPP	再生PP 使用	再生ABS 使用	再生PS 使用
難燃性 UL-94	V-0 0.75mm	V-0相当 1.5mm	V-0相当 1.5mm	V-0相当 1.5mm

UL94の**V-0規格品**, **V-0相当品**

※はASTM規格での測定値



お問い合わせ



株式会社タカロク <http://www.takaroku.jp>

ご不明点及び詳細データにつきましては、
担当営業または開発担当者まで
お問い合わせください

Youtube

<https://www.youtube.com/watch?v=4HBY5Rx8gBc>

当資料内での実験データは、当社試験法または特定条件下での得られた測定値の代表例です。

仕様・外観は、製品改良などの理由により、変更する場合があります。

性能に関しましては、保証するものではありません。貴社にてご評価の程、よろしくお願いいたします。